

Tusengrabl 23
39010 St. Pankraz (BZ)
Tel.: 0473785050
E-Mail: info@ligna-construct.com
www.ligna-construct.com

bio-xlam®

die massive leimfreie Holzwand



Technisches Datenblatt

bio-xlam® -, die massive, leimfreie Holzwand

Einsatzbereiche:

- ⇒ Wohnbau, Hotels, Schulen, Büros, Zweckbauten usw.
- ⇒ Aufstockung und Erweiterung bestehender Gebäude.
- ⇒ Objekte in biologischer Bauweise.
- ⇒ Objekte in nachhaltiger Bauweise.
- ⇒ Bauten in Gebieten mit erhöhter Erdbebengefahr.

Produktbeschreibung:

Die bio-xlam® Massivholz wand bestehend aus kreuzweise verklammerten Brettlagen ist völlig frei von Leimen und chemischen Substanzen.

- ⇒ Verfügbare Wandstärken: 143 mm, 200 mm, 257 mm, 314 mm
- ⇒ Brettstärke: 28,5 mm
- ⇒ Standard Holzart: Fichte
- ⇒ Holzfeuchte: 14% (+/-2%)
- ⇒ Wärmeleitfähigkeit λ : 0,07 W/mK - (Report Code: Pr2018-12-HB2 Freie Universität Bozen)
- ⇒ Verbindung der Brettlagen mit: Klammern aus verzinktem Carbon Stahl
- ⇒ Holz-Herkunft: Einheimisches Gebirgsholz aus zertifizierten Wäldern
- ⇒ Zertifizierte Wand: Europäische technische Zulassung ETA-13/0083
- ⇒ Erdbebenfaktor: $q=3,5$
- ⇒ Brandschutzklasse: REI 120 / REI 90 (abhängig vom Wandpaket)

Produktive Eigenschaften der massiven Holz wand:

Die bio-xlam® Massivholz wand zeichnet sich durch verschiedenste Vorteile aus:


- ⇒ Hoher Grad an Genauigkeit dank einer eigens für die Wandproduktion entwickelten, vollautomatischen CNC-gesteuerten Produktionsanlage
- ⇒ Ein in der Wand integriertes, innovatives, sehr flexibles Kanalsystem für die Elektroinstallationen (Änderungen der Positionen für Schalter und Steckdosen auch nach der Fertigstellung problemlos möglich).
- ⇒ Genaueste Fräsungen für Installationen usw..
- ⇒ Hoher Vorfertigungsgrad – Fenster(Blindstöcke), Verkleidungen, Dämmungen und Putzträgerplatten können bereits im Betrieb montiert werden und tragen dadurch wesentlich zur Reduzierung der Bauzeit bei.
- ⇒ Einfache Montage der Wandelemente durch Eckverbindungen mit einem Stecksystem.
- ⇒ Verschiedene Wandstärken: 143 mm, 200 mm, 257 mm und 314 mm
- ⇒ Maximale Wandaußenmaße 3.8 m x 8.5m
- ⇒ Wandgewicht von ca. 90kg/m² bei 20cm Wandstärke (ca. 450kg/m³)
- ⇒ Hohe Belastbarkeit: Es können Gebäude mit mehr als drei Stockwerken realisiert werden.
- ⇒ Wandinnenseite in Sichtqualität möglich. Holzarten: Fichte, Zirbe, Lärche.

Thermo-akustische Eigenschaften der Holzwand:

Durch die massive Holzwand werden die ausgezeichneten thermo-akustischen Eigenschaften des Rohstoffes Holz, winterlicher Wärmeschutz, sommerlicher Hitzeschutz, sowie Lärmschutz voll ausgeschöpft.

Die bereits optimalen Eigenschaften der bio-xlam®- Massivholzwand, werden durch das Aufbringen einer Dämmschicht und einer Hinterlüftungsebene optimiert.

bio-xlam® - Massivholzwand: Wandaufbauten	
Beschreibung	Schichtstärke
hinterlüftete Außenverkleidung (Holz, Fassadenplatten, Putzfassade usw.)	ab 5,5 cm (inkl. Hinterlüftung)
Wärmedämmung: Holzfaser	0-20 cm
bio-xlam® - leimfreie Massivholzwand aus kreuzweise verklammerten Brettlagen - Installationsebene in der Wandstärke integriert - keine zusätzliche Installationsebene erforderlich	20,0 cm 14,3 cm 25,7 cm 31,4 cm
Innenverkleidung - Holz in Sicht – verschiedene Holzarten möglich - Gipsfaserplatten - Lehmbauplatten - Lehm- oder Kalkputz- Armierung mit Schilfrohrmatte	0-3 cm



Materialkennwerte* (Richtwerte):

Material	λ [W/mK] Wärmeleitfähigkeit	Masse [Kg/m³] spezifisches Gewicht	μ-Wert Wasserdampfdiffusions-widerstand
bio-xlam®- Massivholzwand	0,07 W/m K	450 kg/m³	20
Gipsfaserplatten (Fermacell)	0,32 W/m K	1150 kg/m³	11,33
Holzfaserdämmplatte	0,039 W/m K	110 kg/m³	2,62
Lehmbauplatte	0,353 W/m K	1450 kg/m³	5
Kalk Putz	0,87 W/m K	1400 kg/m³	10

Zum Vergleich:

Brettschichtholz verleimt	0,13 W/m K	450 kg/m³	200
Beton	2 W/m K	2400 kg/m³	104,16
Stahl	50 W/m K	7800 kg/m³	100000
Hohlziegel	0,45 W/m K	1000 kg/m³	7,5
EPS-Fassadendämmplatte (expandierter Polystyrol-Hartschaum)	0,04 W/m K	20 kg/m³	40

* Alle angeführte Werte gelten als allgemeine Richtwerte und können je nach Art- und Hersteller abweichen.

Wertetabelle 1: -Berechnungsgrundlage bio-xlam®-Massivholzwand 20,0cm

Für die Berechnung angenommener Wandaufbau (von innen nach außen):

- ⇒ Gipsfaserplatte 1,25cm
- ⇒ bio-xlam® - Massivholzwand 20,0 cm
- ⇒ Holzfaserdämmung von 4 cm – 16cm
- ⇒ hinterlüftete Putzfassade 5,75 cm (4 cm Hinterlüftung+1,25cm Fassadenplatte+5mm Putz)

Dämmung mit Holzfaserplatten	Gesamte Wandstärke	Masse	Wärme= durchgangs= koeffizient	Angleichungs= faktor der Thermischen Kurve	Thermische Fasen= verschiebung	Schallisolierung
[cm]	[cm]	[kg/m ²]	[W/m ² K]	[-]	[h]	[dB]
4	31	131	0,239	0,073	19h 00'	52,24
6	33	134	0,213	0,057	20h 00'	54,00
8	35	136	0,192	0,045	nicht relevant*	55,25
10	37	138	0,175	0,036	nicht relevant*	56,22
12	39	140	0,160	0,028	nicht relevant*	57,01
16	43	145	0,138	0,017	nicht relevant*	58,26

*Werte über 24h 00' gelten als nicht relevant

Beachte:

Mit nur 31 cm Wandstärke erreicht man einen sommerlichen Hitzeschutz, vergleichbar mit einer 50 cm dicken Vollziegelwand (spezifisches Gewicht Vollziegel 2000kg/m³)

Wertetabelle 2: -Berechnungsgrundlage bio-xlam®-Massivholzwand 14,3cm

Für die Berechnung angenommener Wandaufbau (von innen nach außen):

- ⇒ Gipsfaserplatte 1,25cm
- ⇒ bio-xlam® - Massivholzwand 14,3 cm
- ⇒ Holzfaserdämmung von 4 cm – 16cm
- ⇒ hinterlüftete Putzfassade 5,75 cm (4 cm Hinterlüftung+1,25cm Fassadenplatte+5mm Putz)

Dämmung mit Holzfaserplatten	Gesamte Wandstärke	Masse	Wärme= durchgangs= koeffizient	Angleichungs= Faktor der Thermischen Kurve	Thermische Fasen= verschiebung	Schallisolierung
[cm]	[cm]	[kg/m ²]	[W/m ² K]	[-]	[h]	[dB]
4	25,5	106	0,297	0,182	14h 00'	50,76
6	27,5	108	0,257	0,146	16h 00'	52,52
8	29,5	110	0,227	0,119	16h 00'	53,77
10	31,5	112	0,204	0,097	18h 00'	54,74
12	33,5	115	0,184	0,077	18h 00'	55,53
16	37,5	119	0,155	0,046	nicht relevant*	56,78

*Werte über 24h 00' gelten als nicht relevant

Beachte:

Mit nur 33,5 cm Wandstärke erreicht man einen sommerlichen Hitzeschutz, vergleichbar mit einer 50 cm dicken Vollziegelwand (spezifisches Gewicht Vollziegel 2000kg/m³)

Wandverkleidung innen:

Die bio-xlam®- Massivholzwand bietet verschiedenste Möglichkeiten für eine Innenverkleidung und ermöglicht somit eine große architektonische Planungsfreiheit.

Hier aufgelistet einige der Möglichkeiten zur Gestaltung der Innenansicht:

- ⇒ Gipsfaserplatten mit verschiedensten Oberflächenbehandlungen
- ⇒ Lehmbauplatten bzw. Lehm Putz
- ⇒ Holz in Sicht mit verschiedenen Holzarten (Fichte, Lärche, Zirbe usw.) und verschiedensten Holzoberflächen (gehobelt, gebürstet, säge-rau)
- ⇒ Keramische Beschichtungen auf Gipsfaser oder zementgebundenen Platten.

Wandverkleidung außen:

Die bio-xlam®- Massivholzwand kann auf der Außenseite mit verschiedensten Materialien verkleidet werden und bietet somit, ähnlich wie bei der Innenverkleidung eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten und eine große architektonische Planungsfreiheit. Zu empfehlen sind generell hinterlüftete Fassaden.

Hier aufgelistet einige der Möglichkeiten zur Gestaltung der Außenansicht:

- ⇒ Holzverkleidungen mit verschieden Holzarten und verschiedensten Oberflächen
- ⇒ Putzfassaden auf hinterlüfteten Fassadenplatten
- ⇒ Fassadenplatten verschiedenster Arten
- ⇒ Metallfassaden
- ⇒ Mineralische Verkleidungen

Biologisch-ökologische Aspekte

Die massive Holzwand ist die ideale Lösung für Bauherren, welche ein gesundes und angenehmes Wohnklima suchen:

- ⇒ Leim frei, und ohne chemische Holzschutzmittel
- ⇒ angenehmes Wohnklima dank der exzellenten thermischen Dämmwerte, sowie der hohen Speicherfähigkeit (Feuchtigkeitsregulierung) durch die massive Holzwand
- ⇒ ideale Grundkonstruktion für Außen- und Innenverkleidungen sowie Dämmmaterialien aus biologisch vertretbaren Materialien

Die massive Holzwand aus kreuzweise vernagelten Brettlagen ermöglicht eine Bauqualität auf höchstem Niveau im Einklang mit der Natur:

- ⇒ Verwendung von Hölzern aus dem Ultental und aus der näheren Umgebung, und dort wiederum ausschließlich aus PEFC zertifizierten Wäldern.
- ⇒ Verwendung von einheimischen Holz (im Umkreis von 100km der Produktionsstätte)
- ⇒ Niedriger Energieaufwand bei der Produktion
- ⇒ Kombination der massiven Holzwand mit Öko-kompatiblen Materialien (Wärmedämmungen und Verkleidungen)
- ⇒ Erhöhung der energetischen Eigenschaften durch zusätzliche Wärmedämmung
- ⇒ Recyclbar (Verbrennung mit Energierückgewinnung)

Vorteile kurz gefasst:

- ⇒ Leim- und chemikalienfreie Konstruktion.
- ⇒ Ideale Grundkonstruktion für ökologisches Bauen.
- ⇒ Niedriger Energieaufwand bei der Produktion.
- ⇒ Recyclbar (Verbrennung mit Energierückgewinnung).
- ⇒ Hervorragende thermische Eigenschaften.
- ⇒ Optimale Basis zur Erreichung bester Schallschutzwerte.
- ⇒ Optimale Brandschutzwerte im Vergleich mit anderen Holzbausystemen
- ⇒ Hohe Phasenverschiebung, sehr guter sommerlicher Wärmeschutz.
- ⇒ Viel Masse, hohe Speicherkapazität.
- ⇒ Hohe Wohnqualität durch Feuchtigkeitsregulierende Eigenschaft des Holzes
- ⇒ Flächige Bauweise - Abtragen der Lasten über die gesamte Fläche.
- ⇒ Wenige Schichten, einfacher Wandaufbau.
- ⇒ Hohe statische Belastbarkeit, und damit verbundene große gestalterische Freiheit bei der Planung
- ⇒ Bewegungsfreiheit der einzelnen Bretter durch die mechanische Verbindung, dadurch auch sehr gutes statisches Verhalten bei eventuellen Erdbeben.
- ⇒ Hohe Formstabilität.
- ⇒ Schnelle Montage durch Stecksystem.
- ⇒ Hoher Vorfertigungsgrad.
- ⇒ Im Wandelement integrierte Installationskanäle.
- ⇒ Viele Möglichkeiten bei der innen- und Außengestaltung.
- ⇒ Zertifizierte Wand (ETA-13/0083)